

Данный состав добавки подобран на легкие бетоны, приготовляемые на цементном вяжущем- это керамзито бетонные и пенобетонные смеси. При применении добавки, бетонная смесь становится удобоукладываемой и набирает прочность в ранние сроки. На набор прочности смесей оказывают влияние технология приготовления и условия твердения.

Эффективность добавки проявляется лучше, если продолжительность перемешивания бетонных смесей на пористых заполнителях в смесителях перемешивать не менее 3 мин. Для пенобетона- продолжительность перемешивания не менее 2-х минут.

Рекомендуемое количество добавки от 0,6 до 1,0% от веса цемента, в зависимости от условий твердения.

Перед применением рекомендуется перемешать.

Гарантийный срок хранения в жидком виде – шесть месяцев с момента изготовления.

-
- - [Скачать Описание пробников 2009.doc](#)
 - [Скачать Таблица расхода добавки.doc](#)
 - [Скачать Таблица расхода добавки на бетон и смеси.doc](#)

[Joomla SEF URLs by Artio](#)